



## PRODUKT DATA

### 1-2-3 ISOLERENDE HECHTPRIMER / DEEP TINT

OMSCHRIJVING	1-2-3 Isolerende Hechtprimer / Deep Tint is een witte, sneldrogende primer op basis van watergedragen acrylaatharsen.
AANBEVOLEN TOEPASSING	<p>1-2-3 Isolerende Hechtprimer / Deep Tint kan aangebracht worden op binnen- en buitenmuren, deuren, kozijnen, aluminium, pleister, glas, behang en bestaande verflagen en isoleert vlekken op wanden en plafonds, zoals graffiti, inkt, potlood, lippenstift, vet, rook, asfalt, etc. Sommige vlekken moeten tweemaal behandeld worden.</p> <p>1-2-3 Isolerende Hechtprimer / Deep Tint is uitermate geschikt als verzegeling voor poederige en poreuze ondergronden.</p> <p>1-2-3 Isolerende Hechtprimer / Deep Tint kan overschilderd worden met vrijwel alle bouwverven (acrylaten – alkyden).</p> <p>1-2-3 Deep Tint helpt mede dat de topcoat in één laag dekt.</p> <p>Sterk oplosmiddelhoudende deklagen moeten eerst op verdraagzaamheid gecontroleerd worden.</p>
TECHNISCHE GEGEVENS	<p>Uiterlijk: mat</p> <p>Kleur: wit</p> <p>1-2-3 Isolerende Hechtprimer kan aangekleurd worden met max. 2% universele pasta</p> <p>1-2-3 Deep Tint kan aangekleurd worden met max. 5% universele pasta</p> <p>Vastestofgehalte: 1-2-3 Isolerende Hechtprimer : 38,2 volume % 1-2-3 Deep Tint : 36 volume %</p> <p>Rendement: Theoretisch : 15 m<sup>2</sup>/l bij 25 µ droog. Praktisch rendement is afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).</p> <p>Droogtijden: bij 20°C/50% r.v.</p> <p>Kleefvrij: 30 minuten</p> <p>Overschilderbaar: na min. 1 uur op vlekken in hout: min. 12 uur</p> <p>Uitgehard: 7 dagen</p>
ONDERGROND-VOORBEHANDELING	<p>Vers beton, pleister- en metselwerk moet minstens 30 dagen drogen alvorens een coating kan worden aangebracht. Repareer beschadigingen.</p> <p>Verwijder olie, vet en alle andere verontreinigingen door middel van alkalische of hogedruk-(stoom)reiniging in combinatie met daarvoor geschikte middelen zoals RUST-OLEUM FK 111 Reinigingsmiddel.</p> <p>Vergane niet intacte oude verflagen verwijderen met schraper en staalborstel. Nog intacte, oude verflagen schuren om een goede hechting te krijgen. Niet behandeld hout, lichtjes opschuren.</p> <p>Tijdens applicatie moet het oppervlak schoon en droog zijn.</p>



## PRODUKT DATA

### 1-2-3 ISOLERENDE HECHTPRIMER / DEEP TINT

#### INSTRUCTIE VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moeten de coatings intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

#### VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast: niet verdunnen  
kwasten van een mengsel van synthetisch- en Chinees varkenshaar

Roller: niet verdunnen  
kortharige roller, zoals geweven acrylaat of polyester (8-12 mm) roller

Luchtspuit: verdunnen met max. 10% water  
2 – 4 bar

Airless spuit: spaarzaam, indien gewenst, verdunnen met water  
Pneumatische en elektrische Airless-apparatuur  
Spuishopening: 0,015 – 0,017 inch Vloeistofdruk: 120 - 150 bar

Reiniging: direct na gebruik met water en zeep

#### APPLICATIE CONDITIES

Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 10° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%.  
De temperatuur van de ondergrond moet minstens 5°C boven het dauwpunt liggen.

#### VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende product veiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

#### OPSLAGSTABILITEIT

3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

**Vorstvrij bewaren.**

An **RPM** Company

Form No: Zinsser-DU-02  
Uitgave: 15/01/02

The information contained herein is given in good faith. However, since application conditions are beyond our control, Rust-Oleum Netherlands B.V. / Martin Mathys N.V. cannot assume responsibility for any risks or liabilities which may result from the use of these products. The company reserves the right to modify data without prior notice.

### **Martin Mathys N.V.**

Kolenberg 23 – 3545 Zelem – België – Tel. +32 (0) 13.46.02.00 – Fax +32 (0) 13.46.02.01

### **Rust-Oleum Netherlands B.V.**

P.O. Box 138 – 4700 AC Roosendaal – Nederland – Tel. +31 (0) 165 593 636 – Fax +31 (0) 165 593 600

### **Rust-Oleum France S.A.**

11, rue Jules Verne – B.P. 39 – 95322 St. Leu La Forêt Cedex – Tel. +33 (0) 130 40 00 44 – Fax +33 (0) 130 40 99 80