



## PRODUKT DATA

### BIN SUPER ISOLATIEPRIMER

#### OMSCHRIJVING

BIN Super Isolatierprimer is een witte, sneldrogende primer op basis van Schellak. Wordt geleverd in literverpakking en spuitbussen.

#### AANBEVOLEN TOEPASSING

BIN Super Isolatierprimer verzegelt de ondergrond tot een gladde basis voor de deklaag en isoleert vlekken op wanden en plafonds, zoals graffiti, inkt, potlood, lippenstift, vet, rook, roet, brandschade, etc. Is dampafsluitend en isoleert geuren.

Voor buitentoepassingen om knoesten, roest-, koper- en watervlekken, etc. te isoleren.

BIN Super Isolatierprimer is uitermate geschikt als verzegeling voor poreuze ondergronden. Het kan worden toegepast op pleisterlagen, muren, behang, nieuw of gecoat hout en onbehandeld meubilair.

Vanwege zijn uitstekende hechting, is BIN Super Isolatierprimer ook geschikt voor gladde ondergronden, zoals glas, keramiek, metaal, Formica® zonder dat opschuren nodig is.

BIN Super Isolatierprimer kan overschilderd worden met vrijwel alle bouwverven (acrylaten, alkyden).

Sterk oplosmiddelhoudende deklagen moeten eerst op verdraagzaamheid gecontroleerd worden.

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk: mat

Kleur: wit - kan aangekleurd worden met max. 3% universele pasta  
spuitbus : wit

Vastestofgehalte: 33 volume %

Rendement: Theoretisch : 10 – 12 m<sup>2</sup>/l

Praktisch rendement is afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

Droogtijden: bij 20°C/50% r.v.

Kleefvrij: 15 minuten

Overschilderbaar: na 45 minuten

#### ONDERGROND-VOORBEHANDELING

Vers beton, pleister- en metselwerk moet minstens 30 dagen drogen alvorens een coating kan worden aangebracht. Repareer beschadigingen.

Verwijder olie, vet en alle andere verontreinigingen door middel van alkalische of hogedruk-(stoom)reiniging in combinatie met daarvoor geschikte middelen zoals RUST-OLEUM FK 111 Reinigingsmiddel.

Controleer of bruine nicotinevlekken op een natte doek afgeven. Indien aanwezig, goed reinigen, anders kan nicotine doorbloeden.

Vergane niet intacte oude verflagen verwijderen met schraper en staalborstel. Nog intacte, oude verflagen schuren om een goede hechting te krijgen. Niet behandeld hout, lichtjes opschuren.

Tijdens applicatie moet het oppervlak schoon en droog zijn.

Blz. : 1 / 2

Form No: Zinsser-DU-01

Uitgave: 15/01/02



## PRODUKT DATA

## **BIN SUPER ISOLATIEPRIMER**

### **INSTRUCTIE VOOR GEBRUIK**

Voor gebruik moeten de coatings intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

### **VERDUNNING EN APPLICATIE**

**Kwast:** niet verdunnen  
kwasten van een mengsel van synthetisch- en Chinees varkenshaar

**Roller:** niet verdunnen  
kortharige roller, zoals geweven acrylaat of polyester (8-12 mm) roller

**Luchtspuit:** 2 – 4 bar, 1 – 1,5 mm

**Airless spuit:** spaarzaam, indien gewenst, verdunnen met terpentijn  
Pneumatische en elektrische Airless-apparatuur  
Spuitopening: 0,015 inch Vloeistofdruk: 130 - 200 bar

**Reiniging:** direct na gebruik met ammonia en warm water of spiritus

### **APPLICATIE CONDITIES**

Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen –18 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%.  
Spuitbus temperatuur minimaal 10°C  
De temperatuur van de ondergrond moet minstens 5°C boven het dauwpunt liggen.

### **VEILIGHEID**

Raadpleeg het betreffende product veiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

### **OPSLAGSTABILITEIT**

3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.  
**Vorstvrij bewaren.**



The information contained herein is given in good faith. However, since application conditions are beyond our control, Rust-Oleum Netherlands B.V. / Martin Mathys N.V. cannot assume responsibility for any risks or liabilities which may result from the use of these products. The company reserves the right to modify data without prior notice.

Blz. : 2 / 2  
Form No: Zinsser-DU-01  
Uitgave: 15/01/02

## **Martin Mathys N.V.**

Kolenberg 23 – 3545 Zelem – België – Tel. +32 (0) 13.46.02.00 – Fax +32 (0) 13.46.02.01

## **Rust-Oleum Netherlands B.V.**

P.O. Box 138 – 4700 AC Roosendaal – Nederland – Tel. +31 (0) 165 593 636 – Fax +31 (0) 165 593 600

## **Rust-Oleum France S.A.**

11, rue Jules Verne – B.P. 39 – 95322 St. Leu La Forêt Cedex – Tel. +33 (0) 130 40 00 44 – Fax +33 (0) 130 40 99 80