

ZINSSER 1-2-3 BLANC & BASE A TEINTER Primaire masquant Impression universelle



DESCRIPTION

Le Primaire Masquant Universel ZINSSER 1-2-3 est une sous-couche acrylique en phase aqueuse, à séchage rapide. Application Intérieure / Extérieure.

UTILISATIONS RECOMMANDEES

ZINSSER 1-2-3 est prévu pour une utilisation sur tout support, neuf ou ancien, brut ou déjà peint.

ZINSSER 1-2-3 peut être appliqué sur des supports alcalins (jusqu'à pH 12,5).

Il peut être recouvert par tout type de peinture de finition du bâtiment, en phase aqueuse ou solvantée.

La formulation unique du ZINSSER 1-2-3 permet de combiner séchage rapide et faible odeur.

ZINSSER 1-2-3 cumule trois fonctions :

1. Masquer les taches légères: graffiti, eau, graisse, rouille, fumée, ...

Certaines taches peuvent nécessiter deux couches.

L'application en retouche est seulement recommandée sous des finitions à fort pouvoir opacifiant ; les zones imprimées en retouche risquent de ressortir au travers des finitions de faible opacité. ZINSSER 1-2-3 n'est pas recommandé pour les surfaces fortement endommagées par la fumée ou certaines taches rebelles: dans ce cas, utiliser le Primaire Masquant Isolant ZINSSER B.I.N.

2. Accrocher : sur tout support lisse et fermé tel que laque, panneau type Isorel®, verre, Formica®, céramique, le PVC neuf après un bon dégraissage à l'aide d'un nettoyant approprié (acétone) sans ponçage préalable, zinc, acier galvanisé dégraissé, aluminium etc. ZINSSER 1-2-3 contient un inhibiteur de rouille qui évite le phénomène de «flash-rusting» sur les clous, vis, têtes de boulons, et autres surfaces métalliques.

3. Imprégner : sur supports poreux tels que plâtre sec, cloison de plâtre cartonné, béton, contreplaqué, bois massif, panneau de particules. Constitue également une excellente imprégnation pour murs avant la pose de papier peint.

ZINSSER 1-2-3 a un faible taux de propagation de la flamme et de développement de fumée. (classe 0 selon norme ASTM E84-81A).

Ces caractéristiques en font un produit particulièrement adapté pour les applications pour locaux administratifs, commerciaux et industriels.

ZINSSER 1-2-3 est teintable avec des colorants universels, ce qui facilite l'opacité de la couche de finition.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect :	Mat satiné
Degré de brillance à 60°C :	12 à 13%
Couleur :	Blanc (teintable avec colorant universel jusqu'à 2%) Base à teinter (teintable avec colorants universels 2 à 5%)
Classification Afnor:	Famille I Classe 9a
Densité :	1,3 kg/l
Extrait sec :	38% (en volume) 53% (en poids)
Viscosité :	2,5 à 3 centipoise
COV :	141 g/L
Temps de séchage :	20°C / 50% HR
Au toucher :	30 minutes
Recouvrable :	1 h
Polymérisation : (sec à cœur)	7 à 10 jours (test d'adhérence)

CONSOMMATION

Théorique : 10 à 15 m².

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PREPARATION DE SURFACE

La surface doit être propre, sèche et exempte de poussières, de résidus de papier peint ou de colle non adhérents. Dégraisser et éliminer tout résidu de cire à l'aide d'un solvant. Vérifier l'adhérence de toute ancienne peinture et vernis. Éliminer par brossage toute matière pulvérulente pouvant altérer la bonne adhérence du primaire. Les supports rouillés seront grattés et brossés au degré de soin St3 (ISO 12944-4: 1998). Si le support est très sale ou très farinant, lessiver soigneusement à l'aide d'une brosse dure. Éliminer chimiquement toute trace de moisissures à l'aide d'un produit nettoyant fongicide ou d'une solution à l'Eau de Javel.

Boucher les fissures et les petits défauts avec un enduit adapté et poncer. Poncer les bois neufs à l'aide d'un abrasif à grain fin et dépolssiérer.

APPLICATION ET DILUTION

Brosse:	Dilution max. 3% d'eau si nécessaire.
Rouleau:	Utiliser des rouleaux polyamide à poils courts.
Pistolet airless:	Dilution max. 3% d'eau si nécessaire Buse : 0,015 – 0,017 inch Pression : 130 – 200 bars

Nettoyage: Nettoyer le matériel d'application immédiatement après usage, avec de l'eau et du savon. Les éléments des matériels de pulvérisation seront ensuite nettoyés au solvant. Si le ZINSSER 1.2.3 a déjà séché, utiliser un détergent ménager ammoniacal et rincer soigneusement à l'eau.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température de l'air, du support et du produit entre 5° C et 35°C, et humidité ambiante relative inférieure à 75%.
Température du support 3°C au dessus du point de rosée.

CONDITIONNEMENT

1L, 3,7L et 10L

REMARQUE

Limites du produit

ZINSSER 1-2-3 n'est pas destiné à isoler les taches d'eau importantes ainsi que certains supports fortement agressés.

ZINSSER 1-2-3 ne peut être appliqué sur des bois à forte exsudation de tanin.

ZINSSER 1-2-3 n'est pas recommandé pour des applications de sol, en toiture extérieure, ou sur toute surface en immersion ou en contact prolongé avec l'eau.

SECURITÉ

Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE/

CONDITIONS DE STOCKAGE

5 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C. Tenir à l'abri du gel.