


GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN B.I.N. en 1.2.3.

(Niet-exhaustieve lijst)

U = Uitstekend
 G = Goed
 A = Aanvaardbaar
 NA = Niet aan te raden

BINNEN		
Soort oppervlak		
Gipsplaat	U (1)	U
Stopverf	U	U
Behandeld pleisterwerk	U	U
Lambrisering	U	U
Nieuw hout (2)	U	U
Raamkozijn	U	U (3)
Meubel zonder eindlaag	U	G
Multiplex	U	U
Email	U	U
Gevernist houtwerk	U	U
Licht krijtende oppervlakken	NA	U
Keramiektegels, formica	U	U
Glas	U	U
PVC	U	U
Plafondplaten met vochtvlekken	U	NA
Behangpapier	U	G
Niet-poreuze muurbekleding	U	U
Niet-poreuze onderbekleding	G	U
Blokken cement, metselwerk, behandeld beton	G	U
Vloer in behandeld cement	U	NA
Gegalvaniseerd metaal (4)	G	U
Chroom, aluminium en roestvrij staal	U	U
Messing	U	NA
Koper	G	NA
IJzer staal (5)	U	U
Badkamers	U	U
Aanrechtblad en keukenkastjes	U	U
Grondverf voor plasticverf	U	U

BUITEN		
Soort oppervlak		
Hout	G	U
Multiplex	NA	U
Spaanplaat	NA	U
Ceder	G	U (6)
Ceder, grenen	(7)	U (8)
Behandeld hout (9)	NA	U
Metselwerk, stuc, beton, cementblokken	G	U
Baksteen	NA	U
Gegalvaniseerd metaal	G	U
Smeedijzer	G	G
Koper	G	NA
Aluminium	G	U
Vinyl	NA	U

- (1) B.I.N. maakt een oppervlak dicht.
- (2) B.I.N. sluit noesten perfect af.
- (3) 1.2.3. verlengt de levensduur van de topcoat.
- (4) Oppervlak verontreinigingen goed verwijderen.
- (5) Breng de topcoat kort na de primer aan.
- (6) De primer verkleurt, maar isoleert wel goed.
- (7) Gebruik B.I.N. uitsluitend voor noesten.
- (8) Behandel de noesten eerst met B.I.N.
- (9) Breng de topcoat onmiddellijk na de primer aan.
- (10) B.I.N. isoleert ook de geur.

Wat voor welke vlek?		
Type vlekken	B-I-N	1-2-3
Ernstige brand-, rook- of watervlekken	U (10)	A
Geringe brand-, rook- of watervlekken	U	G
Grote watervlekken	U	NA
Kleine watervlekken	U	G
Watervlekken op plafondplaten	U	NA
Knopen, harssporen	U	A
Lippenstift, vet, krijtsporen	U	G
Balpen, viltstiften	U	A
Teer, asfalt	U	U
Creosoot	U	NA
Graffiti	U	U
Kopervlekken	U	NA
Roestvlekken	U	U
Schimmel	U	NA

Product voordelen		
Eigenschappen	B-I-N	1-2-3
Oplosmiddel	Alcohol	Water
Toepasbaar op nat oppervlak	Nee	Ja
Minimumtemperatuur voor toepassing	-17 °C	10 °C
Tijd tussen de lagen	45 min	1 uur
Gebruik mogelijk van universele kleurpasta's	Ja	Ja
Water(damp)doorlaatbaarheid	Ja	Nee
Reiniging	Alcohol of ammo-niak	Water en zeep
Dekkracht op email	U	U