

Bulls Eye 1-2-3[®] Fijador-Sellador



Tipo genérico: fijador-sellador 100% de resina acrílica, a base de agua, para bloquear manchas en interiores y exteriores

Características de rendimiento:

- Secado rápido: repintado en 1 hora
- Se adhiere a las superficies brillantes sin tener que lijar
- Compatible con capas finales de aceite o de látex
- Excelente capa base para esmalte
- Sella las manchas comunes de graffiti
- Limpieza con agua y jabón

Usos recomendados: aplique el producto en interiores y exteriores a paredes, cielorrasos, puertas, guarnición, imposta, sofitos, cimientos, barandillas y superficies pintables relacionadas. **Bulls Eye 1-2-3** se adhiere a madera, yeso, concreto, esmaltes brillantes, tablero de madera prensada, vidrio y metal galvanizado. Evita la formación instantánea de herrumbre en cabezas de clavo, barandillas de hierro, tuberías, etc. Sella las superficies porosas y bloquea la mayoría de las manchas: de graffiti, grasa, herrumbre, secoya rojo, creosota y asfalto. Es posible que algunas manchas requieran una segunda capa.

Entonación: puede teñirse en tonos pastel añadiendo no más de 118 ml de colorante universal por galón (3,78 l).

Cobertura: 37 m² por 3,78 l en superficies no porosas; 28 m² por 3,78 l en superficies porosas ásperas sin pintar.

Substratos: se recomienda aplicar **Bulls Eye 1-2-3** en los siguientes substratos: **Interiores:** drywall (placas de yeso), yeso curado, revestimientos a base de cemento, PVC y madera (incluyendo pino, abeto, abedul, roble y madera contrachapada), nuevos o pintados previamente. **Exteriores:** maderas, mampostería (estuco, bloque de concreto, concreto vertido y ladrillo), metales (aluminio, hierro, acero, cobre y metal galvanizado) y fibra de vidrio, nuevos o pintados previamente.

Preparación de la superficie: las superficies deben estar limpias, secas y en buenas condiciones. Lave la superficie para quitar el polvo, suciedad, mugre y otros contaminantes que puedan interferir con la adhesión del fijador. Enjuague bien la superficie y deje que se seque antes de pintarla. Quite tanto material causante de manchas (es decir, herrumbre, grasa, etc.) como sea posible antes de aplicar el fijador. Destruya el moho existente con una solución de 1 parte de blanqueador doméstico y 3 partes de agua templada. Enjuague bien.

Use siempre ropa protectora y anteojos de protección para evitar el contacto del blanqueador con los ojos y la piel. No mezcle amoníaco ni ningún otro producto químico con la solución de blanqueador.

Todos los revestimientos existentes que no estén adheridos firmemente deben quitarse utilizando los mejores medios disponibles, generalmente lijando y/o raspando. Contraavellane las cabezas de clavo que estén al descubierto e imprime por puntos los agujeros de clavo antes de llenar con **Ready Patch**. Quite la herrumbre del hierro antes de imprimir. El concreto y el yeso nuevos deben curarse durante 90 días antes de imprimir. El metal nuevo galvanizado debe limpiarse con thinner para quitar el aceite. La madera desnuda que haya estado al descubierto por más de cuatro semanas debe lijarse o abradirse ligeramente para quitar las fibras de madera alteradas por los agentes atmosféricos.

Requisitos de aplicación: el producto está listo para utilizarse. No es necesario diluirlo. En la mayoría de los casos sólo se necesita una capa. Es posible que las superficies porosas requieran dos capas para sellarlas apropiadamente. Para obtener los mejores resultados, imprime toda la superficie antes de pintarla.

Métodos de aplicación: **Bulls Eye 1-2-3** puede aplicarse con brocha, rodillo, aplicador de almohadilla o de espuma, y rociadora neumática/no neumática/HVLP.

Condiciones de aplicación: no aplique el producto si la temperatura o la humedad se encuentran fuera de los límites siguientes: Humedad: 0 a 70 %, Temperatura: 10 a 32 °C. Una temperatura más alta y una humedad más baja acelerarán el tiempo de secado.

Dilución: si es necesario diluir el producto, no le añada más de 10 onzas líquidas (29.6 ml) de agua limpia por galón (3.78 l) y remuévalo minuciosamente. Debe tenerse en cuenta que la dilución del fijador puede afectar sus propiedades de bloqueo de manchas.

Limpieza: recoja los derrames y goteos con un paño o trapo mojado. Si los derrames o goteos se han secado, use un quitapinturas para pinturas de látex. Lave las herramientas de aplicación con agua jabonosa templada inmediatamente después de usarlas. Si el producto se ha secado en la herramienta de aplicación, mantenga sumergida la herramienta toda la noche en una solución de partes iguales de amoníaco espumoso y agua. Limpie las cerdas restregándolas con un cepillo duro. Siga las instrucciones del fabricante al limpiar el equipo rociador.

Limitaciones: Bulls Eye 1-2-3 no está diseñado para bloquear manchas fuertes de agua ni para aplicarse en pisos, cubiertas, superficies de tejados ni en ninguna superficie que esté sometida a inmersión en agua o contacto prolongado con agua.

Datos de especificaciones:

Sólidos en peso	53 %
Intervalo de viscosidad	2,500-3,000 cps
Compuestos orgánicos volátiles	141 g/l
Punto de inflamación (Setaflash)	< 93 °C (200 °F)
Propagación de llamas	0
Desprendimiento de humo	5
Tiempo de secado (al tacto) a 21 °C	30 minutos
Repintado a 21 °C	1 hora
Tiempo de curado (de resistencia completa al raspado)	7 a 10 días
Vida útil	60 meses a 24 °C
Almacenamiento y manejo	Almacenar en interiores 4 – 27 °C Estable a la congelación-descongelación
Peso	1.29 kg/l

Presentación:

Tamaño	Cajas/Paquete	Peso/caja	Número de producto
5 galones	1	25,4 Kg	2000
18,9 l			
1 galón	4	21,3 Kg	2001
3,78 l			
1 cuarto	6	8,2 Kg	2004
.946 l			

Precauciones: Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No lo ingiera. Evite inhalar la rociada o el contacto prolongado con la piel. Para evitar que el producto forme una capa seca en la superficie, cierre el recipiente después de cada uso. Mantenga herméticamente cerrado el recipiente mientras esté almacenado. Protéjalo de la congelación. Si el contenido se congela, descongélelo hasta que esté a temperatura ambiente antes de utilizarlo.

Garantía: Se garantiza que Bulls Eye 1-2-3 brindará el rendimiento indicado cuando se aplique de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta en una superficie preparada adecuadamente. Las instrucciones son lo más completas posible, pero no pueden abarcar todas las condiciones, aplicaciones y/o superficies que estén más allá del control del fabricante. Se garantiza que el contenido del recipiente está libre de cualquier otro defecto durante dos años a partir de la fecha de fabricación. Todas las garantías están limitadas al reembolso o reemplazo del producto usado. El costo del producto se reembolsará o el producto se reemplazará presentando el comprobante de compra. No se expresa ni implica ninguna otra garantía.

William Zinsser & Co., Inc. 173 Belmont Drive Somerset, New Jersey 08875 USA

001-732-469-8100 www.zinsser.com

PRECAUCIÓN: Lea y siga detenidamente toda la información contenida en este boletín de datos técnicos, en la etiqueta del producto y en la ficha técnica de datos de seguridad del material correspondiente a este producto. A nuestro leal saber y entender, los datos contenidos en este documento son verdaderos y precisos a la fecha de emisión y están sujetos a cambio sin previo aviso. El usuario debe ponerse en contacto con Wm. Zinsser & Co. para verificar su exactitud antes de especificar el producto o hacer un pedido. No se da ni implica ninguna garantía de exactitud. Garantizamos que nuestros productos se ajustan al control de calidad de Zinsser y no asumimos ninguna responsabilidad por cobertura, rendimiento o lesiones debidas a su uso.